

Vloerzand

Vloerzand is grof industriezand. Het wordt toegepast in vloermortels voor cementdekvloeren. Hierin zijn twee soorten namelijk: Vloerzand 0-2 (korrelgrootte van 0-4 mm) en vloerzand 0-5. Met vloerzand 0-2 kunnen cementdekvloeren tot 4 cm dik worden gestort. Met vloerzand 0-5 kunnen betonvloeren worden gemaakt, gebruik hiervoor grind 4-32 of grind 8-16 om in de betonmortel te mengen.

Toepassingen:

Vloerzand 0-2 voor het maken van cementdekvloeren.

Vloerzand 0-5 voor het storten van betonvloeren.

Verpakkingen:

Zak 25 kg

½ m3 Big Bag

1 m3 Big Bag

Mengverhouding:

Cementdekvloer maken:

4 delen vloerzand en 1 deel cement.

Betonvloer storten:

1 deel cement, 2 delen vloerzand en 3 delen grind 4-32 of 8-16.

